

LX-MW106

水基粘合剂

产品简介:

本品为快干型单组份水性海绵喷胶, 适用于海绵复合、沙发、床垫、汽车/航空/高铁座椅生产等行业中, 主要适用于海绵/海绵粘接, 海绵/木板粘接, 海绵/真皮粘接, 海绵/布料无纺布等基材的粘接以及海绵造型应用, 粘接力极好, 耐热, 耐老化。

粘接性能:

粘接速度: 喷胶后数秒可进行粘结, 30s 定位, 平面粘接可以做到即喷即粘

破材时间: 10-30min

最佳强度: 24 小时

开放时间: 3-8min

产品参数:

技术指标	单位	参数
外观	--	乳白色
固含量	%	49-50
pH 值 (25°C)	--	3-4
粘度 (25°C, 4#, 30RPM)	cps	1600-1800
建议施胶量	g/m ²	60
开放时间	min	3-8
达到最佳强度时间	h	48

使用指导:

- 施工前, 先检查喷枪设备是否良好, 如有积水需事先排除, 喷涂气压控制在 2 bar 以下
- 确保施工现场通风良好
- 保证粘结表面清洁干净, 不得有油脂、灰尘及其他杂物
- 喷涂均匀, 喷涂量不可过少或过多, 建议双面喷涂
- 喷涂后, 可立即进行粘结, 适当加压可增快粘结速度
- 若粘结效果不理想, 可能是由于喷胶量过多或过少导致, 请及时联系我司人员, 会为您安排技术人员帮您解决。

注意事项:

- 请严格按照厂家工艺指导方式进行施胶操作。采用喷涂作业施胶时, 请穿戴好防护用品。
- 使用前请先检查产品状态, 若发现产品出现破乳现象, 可能会对粘结效果及施胶过程产生影响, 建议先小量试用
- 施胶设备若有较长时间不使用, 请及时放出设备内胶液并进行清洗, 以免对后续使用造成影响。
- 产品对人体无刺激性, 胶水沾到皮肤上, 直接用清水冲洗即可

**产品储运须知:**

产品储存请放置于阴凉避光处储存。最佳储存温度 5~35°C，避免阳光直射。储存时确保桶口的密封性，避免因杂物落入或水分蒸发引起产品破乳。

冬季储运过程中，请确保储存温度在建议范围之内。

特别声明: 所有测试数据是基于实验室受控条件下所得，不作为客户设计的依据。产品在正常的使用条件下储存、处理、施工建议都是基于本公司目前的知识和经验所提供，而实际应用中，由于环境、所用材料和实际现场条件的不同，对任何从本表中的数据参数推断产品特殊用途的适用性，本公司不作任何担保和承担任何法律责任。为保证粘接效果及产品与材料的相容性，建议事先在应用环境下对实际的基材做相容性试验或咨询本公司技术人员。